



MARS®

CLIMAPLUS™

Panel de textura media



Características y beneficios

- Su fina textura crea una apariencia visual discreta.
- Excelente reducción de ruido NRC de .70 que cumple las necesidades generales de acústica en oficinas para absorción de sonido.
- El bajo mantenimiento a los paneles ofrece la apariencia de recién instalados.
- El sistema ClimaPlus® con garantía de 30 años al utilizarse con la suspensión Donn®, resiste condiciones de 40°C y 95% de humedad relativa sin pandeo visible.

Aplicaciones

- Corredores
- Tiendas departamentales
- Oficinas con luz indirecta
- Areas de recepción y vestíbulos
- Salas de consejo
- Consultorios de alto nivel
- En general, en los lugares que se requiera el máximo desempeño acústico con la máxima exigencia estética

Colores

Blanco

Sustrato

Placas con Tecnología X de fibra mineral

Páneles Mars® con desempeño ClimaPlus™ /
Sistema de suspensión marca DONN® DX®

MARS® CLIMAPLUS™






Clasificación UL

Mars®
ClimaPlus™

Orilla	Tamaño de papel	Clase	Art. No.	Rango NRC	Rango CAC ⁴	LR ¹	Color	Opciones de Suspensión	Contenido Reciclado ²
(OC) 	2'x2'x3/4"	Clase A	TYMRSQ2x2 86185	.70 	35	.89	Blanco	A, B, C	76%
	2'x4'x3/4"	Clase A	TYMRSQ2x4 88185	.70 	35	.89	Blanco	A, B	76%
(LST) 	2'x2'x3/4"	Clase A	TYMRLS2x2 86785	.70 	35	.89	Blanco	D	76%
	2'x4'x3/4"	Clase A	TYMRLS2x4 88785	.70 	35	.89	Blanco	D	76%
(FLB) 	2'x2'x3/4"	Clase A	TYMRFL2x2 86985	.70 	35	.89	Blanco	E,F,G	76%
	2'x4'x3/4"	Clase A	TYMRFL2x4 88985	.70 	35	.89	Blanco	E,F,G	76%

Opciones de
perfiles de
suspensión

A DONN® DX®	B DONN® DXW®	C CENTRICITEE®	D DONN® DX®	E CENTRICITEE®	F FINELINE® 1/8"	G FINELINE®
						

Clasificación ASTM E1264

Tipo IV, Forma 1 ó 2, Modelo E, G

Características de combustión de superficies ASTM E84

Clase A

Propagación de flama: 25

Generación de humo: 50

Peso métrico

5.13 kg/m²

Resistencia térmica R-2.0

Mantenimiento

Puede limpiarse fácilmente con una brocha suave o aspiradora.

Resistencia a la abrasión

Usando la prueba Gardner de resistencia a la fricción, 150 ciclos de fregado sin rotura de superficie (ASTM D246)

Notas

- Los valores LR se muestran como promedios.
- Vea la información sobre el contenido reciclado que esté registrado en la tabla de sustentabilidad disponible en www.usg.com.mx.
- Las 2 caras del panel están tratadas con una formulación antimicrobial de amplio espectro patentada, que inhibe y retarda el crecimiento de hongos o moho, fungi, levadura y bacterias causantes de manchas y olor. Mayor información en la ficha SC21202 Ceiling Systems Warranties and Limitations, y en la SC2451 Cima Plus Ceilings Certification of Performance.
- Considerar el valor más alto si se enmascara el sonido con equipo Lencore.

Advertencia

El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos fuera de especificación. La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente defectos de fabricación. No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

La seguridad es primero

Cuide bien la seguridad y las prácticas industriales de higiene durante el manejo y la instalación de los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve los equipos personales de protección apropiados como es requerido. Lea las hojas de información de seguridad de materiales y literatura relacionada sobre los productos antes de la especificación y/o instalación.

ULT. REV. PLF10/MAYO 2011