



impermeabilizantes lastoflex oc

impermeabilizantes para terrazas

Descripción:

LASTOFLEX-OC es un impermeabilizante en base a betunes asfálticos elastomerizados con resinas, que forma una membrana continua de gran adherencia, muy buena resistencia al envejecimiento, gran resistencia a la tracción y gran elasticidad.

Aplicaciones:

En la impermeabilización de terrazas, azoteas, patios de luces, balcones, cámaras de aire, jardinerías, impermeabilización de cimentaciones, protección de hormigones contra agresiones ligeras, como barrera de vapor en casos donde sea requerida, etc. Impermeabilizaciones que requieren posterior protección.

Propiedades y ventajas:

GRAN ELASTICIDAD MUY BUENA IMPERMEABILIDAD FACILIDAD DE APLICACIÓN GRAN DURABILIDAD NO CUARTEA CON EL FRÍO NI FLUYE CON EL CALOR

Preparación de la superficie:

Debe ser compacta, lisa, estar limpia y perfectamente seca, antes de imprimir convenientemente.

Modo de aplicación:

- Remover muy bien el contenido del envase antes de la aplicación.
- La primera mano se aplica diluida en agua entre un 10 y un 30% en función de la porosidad del soporte.
- Las siguientes manos se aplican una vez secas las anteriores, y no requieren dilución.
- No deben aplicarse capas de más de 1 kg/m², y la cantidad mínima total de la impermeabilización será de 2 kg/m².
- LASTOFLEX-OC puede ser aplicado con rodillo, llana dentada o pistola air-less.
- LASTOFLEX-OC puede ser armado con fieltro de fibra de vidrio FIBRAIS 300 o FIBRAIS 150, debiendo quedar bien cubierto el fieltro en la aplicación.
- Una vez aplicado y seco, la impermeabilización con LASTOFLEX-OC debe ser protegida con un fieltro geotextil (Punzonais) luego se aplica una capa de mortero y sobre ella se coloca el revestimiento o pavimento.
- Las impermeabilizaciones con LASTOFLEX-OC no están preparadas para quedar expuestas a la intemperie, por lo que siempre deben ir protegidas.

Características técnicas:

Densidad: 0,98 Kg./Lt. $\pm$ 0,05
Viscosidad: 1.800 $\pm$ 1.200 mPa.s
Color/es: Negro.
Temperatura de trabajo: de 5 a 30°C
Contenido en sólidos: > 60%

Rendimiento:

2 kg/m²

Limpieza de las herramientas:

Con abundante agua, mientras el producto está fresco.

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales, bien cerrados, protegidos de la intemperie (heladas) y los extremos cambios de temperatura.